

JOINT MUR

- FINITION LISSE ET RÉGULIÈRE
- MUR INTÉRIEUR
- DE 1 À 6 MM



PROPRIÉTÉS



Joint de carrelage adapté pour la réalisation de joints de 1 à 6 mm sur carrelage mural et plan de travail. Il présente une imperméabilité renforcée, sèche très vite et les risques d'encrassement sont limités. Le joint est facile à entretenir et particulièrement adapté pour une application en milieu humide (salle de bains, cuisine...).

CONSOMMATION

Indications pour un joint de 3 mm de large et 6 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
5 x 5 cm	1,3 kg/m ²
10 x 10 cm	0,65 kg/m ²
10 x 20 cm	0,5 kg/m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²
20 x 20 cm	0,3 kg/m ²
30 x 30 cm	0,2 kg/m ²

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.

MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.



PENSEZ-Y!
Paillettes JOINTS

CONDITIONNEMENTS & PALETTISATION

- 1 kg ► lot de 6 étuis
- 2,5 kg ► lot de 4 étuis
- 5 kg ► lot de 4 étuis
- 20 kg ► 42 sacs

COLORIS*

Blanc émail



Nuage



Pierre de lave



Dune



Grège



Granit



Gris



CONSERVATION

24 mois - hors 20 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.



mur intérieur et plan de travail



* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel

PAREXLANKO

► Fiche de données de sécurité disponible sur demande.