

SALLE DE BAINS & CUISINE

D2



- SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS
- TOUS TYPES DE CARRELAGE
- JUSQU'À 33 X 33 CM

PROPRIÉTÉS

Colle adaptée pour grès étiré, grès émaillé, pierre calcaire, terre cuite, faïence, pâte de verre... de petits à moyens formats jusqu'à 33 x 33 cm sur supports neufs ou anciens. Idéale sur murs intérieurs de locaux humides.

SUPPORTS ADMIS & REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

	Pâte de verre	Carreau de terre cuite	Grès cérame	Grès étiré	Faïence	Pierre naturelle
MUR INTÉRIEUR	Support ciment					
	Béton cellulaire					
	Plaque de plâtre non hydrofugée	10 x 10	30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33
	Carreau de plâtre non hydrofugé					
	Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	10 x 10	30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33
	Carreau de plâtre hydrofugé					
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée		30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33
	Ancien carrelage*					
	Peinture poncée		30 x 30	33 x 33	33 x 33	33 x 33

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Consommation 3 à 5 kg/m² par mm d'épaisseur	30 min. pour carrelage	15 min. pour ajuster	24 h. pour réaliser les joints	48 h. remise en eau	+30°C +5°C Température d'utilisation
-------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour faciliter l'adhérence.
- Sur supports bois et anciens carrelages, appliquer une couche de Primaire Tous Supports.
- Dans le cas d'une application d'un support fermé, bien veiller à attendre 72 h avant la réalisation des joints.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

CONDITIONNEMENTS & PALETTISATION

- 1 kg ► lot de 6 pots
- 3 kg ► 192 seaux
- 7 kg ► 60 seaux
- 15 kg ► 36 seaux
- 25 kg ► 27 seaux

COLORIS

Blanc

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

PEIGNE

Mur : U6
Mosaïque : V4



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Remuer la pâte avant utilisation.
- Pour une meilleure conservation, remettre le film plastique et refermer le seau après usage.

Attention de bien préparer les supports avant l'application de la colle.

* Appliquer au préalable 2 couches de Primaire Tous Supports espacées de 30 minutes à 1 heure.