

MORTIER FIN BLANC ET GRIS

- ▶ IDÉAL POUR FINITIONS, JOINTS, ENDUITS
- ▶ DÉCORATIF, PEUT ÊTRE COLORÉ*
- ▶ GRANULOMÉTRIE : 1,2 MM MAXIMUM

PERFORMANCES

Mortier à maçonner prêt à l'emploi, pour travaux courants de maçonnerie. Il est particulièrement adapté pour les travaux de finition, les petits scellements ou les joints de maçonnerie.

SUPPORTS ADMIS

Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Consommation 1,9 kg/m² par mm d'épaisseur	12 à 16 % d'eau	2 heures pour appliquer	28 jours séchage définitif	+30°C +5°C Température d'utilisation
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------

PRÉPARATION

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION :

- Humidifier le support avant application.
- Enduire : en cas de rénovation, veiller à bien décoller les parties non adhérentes, dépoussiérer et mouiller abondamment.
- Jointoyer : pour la réfection de joints, gratter les anciens sur 1 à 3 cm de profondeur, dépoussiérer et laver.

NETTOYAGE : nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

SÉCHAGE : se prolonge durant 28 jours après la pose pour un séchage définitif.

TEMPS DE PRISE ⁽¹⁾

Température	Début de prise	Fin de prise
+ 20°C	5 h 30	7 h 30

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) ⁽²⁾

Échéance	Flexion	Compression
28 jours	4	15

CONSEILS

- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

* uniquement pour Mortier Fin Blanc. (1) valeurs de laboratoire données à titre indicatif. (2) essais réalisés sur éprouvettes 4x4x16, conservées à 20°C. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.



CONDITIONNEMENTS

2,5 kg - 5 kg
10 kg - 25 kg

COLORIS


Blanc, Gris

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.



sol / mur
intérieur
extérieur



SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.