



#### LES + PRODUIT

- ▶ Adapté en milieux humide et marin
- ▶ Idéal en réparation et petits scellements
- ▶ Prise rapide

#### DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ ETA-07/0019

#### CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîte de 1 kg
- ▶ Sacs de 2,5 kg, 5 kg et 10 kg

#### CONSERVATION

- ▶ **18 mois**  
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

#### GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

#### DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2017

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00  
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

# PAREXLANKO

# CIMENT PROMPT



#### DESCRIPTION

- Le ciment prompt naturel est idéal pour la confection de mortier à prise rapide, destiné aux scellements, calages et réparations.
- Il est particulièrement adapté en milieux humide et marin ; il conserve ses propriétés même en immersion.
- Il permet des petites et grandes réparations.

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Tout support de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment
- Béton

#### CARACTÉRISTIQUES

- D.P.U. : 1 à 5 min
- Séchage définitif : 28 jours

#### MISE EN ŒUVRE

##### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés et exempts de toutes traces de pulvérulences et autres pouvant nuire à l'adhérence des produits.
- Ils doivent être propres, sains, cohésifs et résistants.
- Ils doivent être humides à cœur mais non ruisselants, ni gelés.
- Les supports plâtre ou à base de plâtre sont exclus.
- Humidifier le support à cœur avant l'application.

#### APPLICATION DU PRODUIT

- Maintenir le mortier humide pendant la prise.
- **Dosage mortier pour scellements et calages courants** : 1 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 0,3 à 0,5 vol. d'eau
- **Dosage mortier pour scellements fortement sollicités** : 2 vol. de ciment prompt + 1 vol. de sable + 3/4 vol. d'eau
- **Temps de prise** :  
4 min à + 10°C, 2 min à + 20°C, 1 min à + 30°C

#### NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 35°C. Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Protéger de la pluie pendant le séchage.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.